



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Красное Эхо»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности: 109316, Россия, город Москва, проспект Волгоградский, дом 35, помещение 614
Основной государственный регистрационный номер: 1083304001021

Номер телефона: +74924138788

Адрес электронной почты: info@red-echo.ru

в лице Заместителя генерального директора по качеству Киселевой Ольги Ивановны, действующего на основании ДОВЕРЕННОСТИ № 83 от 01 января 2023 г.

заявляет, что упаковка стеклянная: банки из бесцветного стекла для консервированной пищевой продукции типа Банка I-82-500

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Красное Эхо»

Место нахождения (адрес юридического лица): 109316, Россия, город Москва, проспект Волгоградский, дом 35, помещение 614

Адрес (адреса) места (мест) осуществления деятельности по изготовлению продукции: 601566, Россия, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, поселок Красное Эхо, улица Советская, дом 1

продукция изготовлена в соответствии с: СТО 00288610-004-2011 «Банки стеклянные для пищевых продуктов. Технические условия»

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 7010 90 100 9

Серийный выпуск

соответствует требованиям Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 175-03-23-7 от 05.04.2023 г. Испытательной лаборатории ООО «Центр Испытаний и Сертификации АЛЬТЕРНАТИВА» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21JIT78; протокола испытаний № 14320-22 утвержден «10» ноября 2022 г. Испытательной лаборатории пищевой продукции, продовольственного сырья и товаров народного потребления Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПЛ84; протокола испытаний № 6496 от 07.07.2023 г. Испытательного центра АНО «Центр по стандартизации, сертификации и испытаниям «Хрусталь» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21СБ04

Схема декларирования соответствия 3д

Дополнительная информация пункты 5.1.2, 5.1.24, 5.1.26, 5.1.27, 5.1.28, 5.1.29 ГОСТ 5717.1-2014 «Тара стеклянная для консервированной пищевой продукции. Общие технические условия», пункты 5.1.2, 5.1.24, 5.1.26, 5.1.27, 5.1.28, 5.1.29 ГОСТ 5717.1-2021 «Упаковка стеклянная. Банки и бутылки для консервированной пищевой продукции. Общие технические условия». Условия хранения, транспортирования, эксплуатации; срок хранения в соответствии с ГОСТ 5717.1-2021 (разделы 8, 9). Декларация о соответствии распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания; дата изготовления указана в сопроводительной документации, и/или на этикетке, и/или на упаковке

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 09.07.2026 г. включительно.


(подпись)



Киселева Ольга Ивановна
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС № RU Д-РУ.РА05.В.33069/23

Дата регистрации декларации о соответствии: 10.07.2023 г.



Утверждаю
Руководитель ИЦ АНО ЦСИ «Хрусталь»

Н.А. Федорив

07.07.2023 г.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЦЕНТР ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЯМ «ХРУСТАЛЬ»
(АНО ЦСИ «ХРУСТАЛЬ»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР АНО ЦСИ «Хрусталь»
(ИЦ АНО ЦСИ «Хрусталь»)
РОСС RU.0001.21CB04

Российская Федерация, 601501, Владимирская область, город Гусь-Хрустальный, улица Калинина, 38
Телефон: 4924123260. E-mail: gusgost@mail.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 6496

от 07.07.2023 г.

1. Продукция – упаковка стеклянная: банки из бесцветного стекла для консервированной пищевой продукции типа Банка I-82-500.

СТО 00288610-004-2011 «Банки стеклянные для пищевых продуктов. Технические условия».

2. Проверяемые показатели - пункты 5.1.24, 5.1.26, 5.1.27, 5.1.28 ГОСТ 5717.1-2014 «Тара стеклянная для консервированной пищевой продукции. Общие технические условия», пункты 5.1.24, 5.1.26, 5.1.27, 5.1.29 ГОСТ 5717.1-2021 «Упаковка стеклянная. Банки и бутылки для консервированной пищевой продукции. Общие технические условия».

3. Заявитель – Общество с ограниченной ответственностью «Красное Эхо»,
109316, Россия, город Москва, проспект Волгоградский, дом 35, помещение 614.
Телефон 84924138788.

4. Изготовитель продукции – Общество с ограниченной ответственностью «Красное Эхо»,
Место нахождения (адрес юридического лица): 109316, Россия, город Москва, проспект Волгоградский, дом 35, помещение 614.

Адрес (адреса) места (мест) осуществления деятельности по изготовлению продукции:
601566, Россия, Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, поселок Красное Эхо, улица Советская, дом 1.

Телефон 84924138788.

5. Акт отбора образцов № 21 от «06» июля 2023 г. ООО «Красное Эхо».

6. Дата поступления образцов 06.07.2023 г.

7. Идентификация образцов:

- цвет стекла – бесцветный, определен визуально;
- номинальная вместимость и завод-изготовитель определены по нанесенной на образцы маркировке.

8. Дата испытаний 06.07.2023 г. - 07.07.2023 г.

9. Методы испытаний:

- ГОСТ 5717.1-2014 «Тара стеклянная для консервированной пищевой продукции. Общие технические условия», пункты 7.15, 7.19;
- ГОСТ 13903-2016 «Упаковка стеклянная. Методы контроля термической стойкости»;
- ГОСТ 13904-2019 «Упаковка стеклянная. Методы испытания сопротивления внутреннему гидростатическому давлению».

10. Условия проведения испытаний: температура в помещении 24 °С, относительная влажность 66 %.

11. Результаты испытаний приведены в таблице (см. стр. 2) и относятся только к образцам, подвергнутым испытаниям.

протокола испытаний № 6496 от 07.07.2023 г.

Таблица

Номера пунктов ГОСТ 5717.1-2014	Номера пунктов ГОСТ 5717.1-2021	Наименование показателя, единица измерения	Испытательное оборудование, средства измерений, заводской номер, год ввода в эксплуатацию	Обозначение образцов	Кол-во образцов, шт.	Результат	Норма
5.1.24	5.1.24	Термостойкость, перепад температур, °C	установка для испытания на термическую стойкость УТС-3, заводской № 3, 1999	Банка I-82-500	20	42, разрушений нет	не менее 40
5.1.26	5.1.26	Внутреннее гидростатическое давление, кгс/см ²	установка для испытания на сопротивление внутреннему гидростатическому давлению УГД, заводской № 1, 1999	Банка I-82-500	25	3, разрушений нет	не менее 3
5.1.27	5.1.27	Усилие сжатия в направлении вертикальной оси корпуса (сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса), Н	пресс гидравлический ПРГ-1-10, заводской № 393, 2012	Банка I-82-500	20	3000, разрушений нет	не менее 3000
5.1.28	5.1.29	Устойчивость к кислоте (кислотостойкость)	термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ, заводской № 50632, 2016	Банка I-82-500	1	выдержал (внутренняя поверхность не имеет признаков разъедания и помутнения)	внутренняя поверхность не должна иметь признаков разъедания и помутнения после воздействия кислотой

Испытания провели

Н.А. Федорив

Н.И. Шаламова

